



Technische Daten

ZINK ANODEN

Beschreibung

In Cinkarna werden auch Zink Anoden gewalzt

Als Rohstoff dient Zn 99,995 % nach DIN EN ISO 1179

Verwendung

Zink Anoden werden für Verzinkung mit Galvanisierung und Kathodeschutz verwendet.

Technische Daten

Zn (%)	min. 99,995
Pb (%)	max 0,003
Cd (%)	max 0,003
Fe (%)	max 0,002
Sn (%)	max 0,001
Cu (%)	max 0,001
Al (%)	max 0,001
Unreinheiten sum max	max 0,005

Dicke (mm)	6 – 30 ($\pm 0,5$)
Länge (mm)	300 – 1100 (± 2)
Breite (mm)	150 – 300 (± 2)

Verpackung

- Paletten a 1000 kg.