



Technische Daten

ZINKWÜRFELANODEN

Beschreibung

In Cinkarna werden auch Zinkwürfelanoden hergestellt
Als Rohstoff dient Zn 99,995 % nach DIN EN ISO 1179

Verwendung

Zink Anoden werden für Verzinkung mit Galvanisierung verwendet.

Technische Daten

Zn (%)	min. 99,995
Pb (%)	max 0,003
Cd (%)	max 0,003
Fe (%)	max 0,002
Sn (%)	max 0,001
Cu (%)	max 0,001
Al (%)	max 0,001
Unreinheiten sum max	max 0,005

Dicke (mm)	12 (± 0,5)
Länge (mm)	20 (± 5)
Breite (mm)	13,5 (± 0,5)

Verpackung

- Kartonschachtel a 25kg, Palette a 1000kg