



Technische Daten

ZINK TD4

Beschreibung

In Cinkarna wird auch Schrottzink überarbeitet. Daraus wird Zink TD4 produziert

Verwendung

Für Legierungen mit niedrigeren reinheits- Forderungen

Technische Daten

Chemische Zusammensetzung:	
Zn (%)	Min 98
Pb (%)	Max 0,50
Cd (%)	Max 0,010
Fe (%)	Max 0,80
Cu (%)	Max 0,50
Al (%)	Max 0,20
Ti (%)	Max 0,20

Verpackung

Paletten a 1000 kg.