



Tehnične informacije

TD 4

Opis

Cinkarna Celje predeluje tudi dotrajane cinkove pločevine in druge izdelke

Uporaba

Za izdelke z nižjo zahtevo čistosti, npr. izdelava medenine

Tehnični podatki

| | |
|---------------|-----------|
| Zn (%) | min 98 |
| Pb (%) | max 0,50 |
| Cd (%) | max 0,010 |
| Fe (%) | max 0,80 |
| Cu (%) | max 0,50 |
| Al (%) | max 0,20 |
| Ti (%) | max 0,20 |

Embaliranje

Palete po 1000 kg.