



Tehnično navodilo

Nivedur I

Lepilna malta za polaganje kamna

Lastnosti

Srednjelosjna lepilna malta, izdelana na osnovi cementa, peska in dodatkov.

Uporaba

Za izravnavo neravne podlage in lepljenje oblog z neravno spodnjo površino - standardne keramike in klinkerja, keramike večjega formata, kamna in marmorja. Pripravljena je za notranjo in zunanjo uporabo.

Tehnični podatki

Izgled	siva prašnata zmes
Nasipna teža	~ 1300 kg/m ³
Uporabni čas svežega lepila	~ 1 ura
Poraba	~ 15 kg/m ² za 10 mm debeline
Pohodnost	po 48 urah
Polna obremenitev	po 21 dneh
Razvrstitev po EN 12004	C1

Pakiranje

25 kg vreča, silos.

Skladiščenje

Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.

NAVODILA ZA DELO

Priprava podlage

Podlago, ki mora biti suha, trdna, odprašena, nezmrznjena, brez sledov olj in podobnih nečistoč, pred nanosom malte navlažimo z vodo. Za močno vodovpojne podlage priporočamo impregnacijo s Celakril premazom.

Delovni pogoji

Temperatura naj bo pri uporabi med +5 in +25°C (podlaga, okolica, material). Če obstaja 48 ur po uporabi nevarnost zmrzovanja, malte ne uporabimo. Sredstev proti zmrzovanju ne dodajamo.

Vgradnja

Za pripravo malte uporabimo vodo iz vodovoda. V 4 litre vode počasi dodajamo 25 kg Nivedurja I in mešamo. Dodamo ga toliko, da dobimo malto primerne gostote, počakamo 5 minut in ponovno dobro premešamo. Na pripravljeno podlago z ravno gladilko naneseemo tanek sloj malte, nato pa na še sveži sloj naneseemo drugi sloj z zobato gladilko. Priporočamo uporabo zobate gladilke z velikostjo zob 10 - 15 mm oz. gladilke za talno lepljenje. Za boljše rezultate lepljenja priporočamo nanos malte tudi na oblogo (buttering postopek). Višja temperatura odprti čas oz. čas uporabe skrajša, nižja pa podaljša. Ker delovne razmere niso vedno enake, je potrebno s prstom kontrolirati nastanek kožice na površini naneseene malte. Malto naneseemo na toliko površine, kolikor oblog lahko v tem času prilepimo.

Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.



CINKARNA

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 63 73
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si

Tehnično navodilo

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke. Vsebuje reducent vodotopnega kroma VI.