



Tehnično navodilo

Viadur

Talna izravnalna masa

Lastnosti

Samorazlivna talna izravnalna masa na osnovi cementa, polnil in dodatkov.

Uporaba

Za tankoslojno (do 5 mm) izravnavo cementnih estrihov in betonov ter pripravo tal pred polaganjem parketa, laminata, vinasa, toplih podov, keramike in ostalih talnih oblog.

Tehnični podatki

| | |
|-----------------------|--|
| Izgled | siva prašnata zmes |
| Nasipna teža | ~ 1300 kg/m ³ |
| Tlačna trdnost | > 15 MPa |
| Poraba | ~ 1,5 kg/m ² za 1 mm debeline |

Pakiranje

25 kg vreča.

Skladiščenje

Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.

NAVODILA ZA DELO

Delovni pogoji

Dela izvajamo pri temperaturi med +5 in +25°C (podlaga, okolica, material). Če obstaja po uporabi nevarnost zmrzovanja, mase ne uporabimo. Površine moramo zaščititi pred neposrednim soncem, vetrom in dežjem.

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, trdna, odprašena, brez slabo oprijetih delcev, očistiti moramo ostanke olj, masti in podobnih nečistoč. Nova podlaga naj bo stara vsaj mesec dni (naveden čas velja za normalne pogoje: T=+20°C, rel. vl.=65%). Tako pripravljeno podlago je potrebno pred nanosom premazati s Celakril premazom za impregnacijo.

Vgradnja

V 5 do 5,5 litra vode počasi dodajamo 25 kg Viadurja in mešamo toliko časa, da dobimo homogeno maso brez grudic. Po 5 minutah jo ponovno premešamo in nanesemo na pripravljeno površino v debelini do 5 mm. Masa se strdi v 5 do 12 urah, odvisno od debeline nanosa, vlažnosti podlage in klimatskih razmer v prostoru. Pri izravnavi večjih debelin maso nanašamo v več slojih. Naslednji sloj nanesemo na prejšnjega takrat, ko je ta že pohoden, vendar še vedno vlažen. Talne obloge polagamo na popolnoma suho maso. Čas sušenja pri normalnih pogojih (+20°C, 65% rel. zračna vlažnost) znaša 1 dan za vsak mm debeline vgrajene izravnalne mase. Pred vgradnjo obloge je potrebno preveriti trdnost in vlažnost vgrajene mase.

Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.



CINKARNA

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 62 92
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si

Tehnično navodilo

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke. Vsebuje reducent vodotopnega kroma VI.