



Tehnično navodilo

Vilacem

Bela cementna izravnalna masa

Lastnosti

Industrijsko pripravljena bela prašnata mešanica cementa, polnil in dodatkov, ki pomešana z vodo daje gladko pastozno malto. Odlično se lepi na betonskih, opečnih in drugih površinah na mineralni osnovi. Priprava z emulzijo Celakril mu poveča tlačno in upogibno trdnost ter odpornost na udarce.

Uporaba

Uporabljamo ga

- za izravnavo notranjih in zunanjih sten in stropov,
- za pripravo in izravnavo zunanjih sten in stropov pred nanašanjem dekorativnih ometov, premazov, fasadnih barv ter ostalih oblog,
- za površinsko obdelavo zunanjih betonskih površin,
- za polnjenje vdolbin, razpok in poškodb na fasadnih površinah.

Tehnični podatki

Izgled	bela prašnata zmes
Nasipna teža	~ 1200 kg/m ³
Odpri čas sveže mase	1 ura
Sprijemna trdnost	> 1 MPa
Poraba	~ 1 kg/m ² za 1 mm debeline

Pakiranje

25 kg vreča.

Skladiščenje

Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.

NAVODILA ZA DELO

Delovni pogoji

Temperatura pri vgradnji naj bo med +5 in največ +25°C (podlaga, okolica, material).

Priprava podlage

Podlaga mora biti trdna, odprašena, nezmrznjena in očiščena ostankov olj, masti in podobnih nečistoč.

Vgradnja

V posodo za mešanje vlijemo približno 6 litrov vode, počasi dodamo 25 kg suhe mešanice in mešamo, da dobimo malto primerne gostote. Počakamo 5 minut in ponovno dobro premešamo. Pripravljeno pastozno malto nanesemo na pripravljeno podlago in izravnamo z gladilko. Glede na debelino nanosa, poroznost podlage in temperaturo, se masa posuši v 3 do 4 urah. Majhne neravnine po strditvi zbrusimo.

Če uporabljamo emulzijo Celakril, namesto 6 litrov vode uporabimo mešanico 2,5 litrov emulzije in 3,5 litrov vode.



CINKARNA

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 62 92
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si

Tehnično navodilo

Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke.