



CINKARNA

Tehnične informacije

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 62 92
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si

CC MASTER PE 90170

Fizikalno kemijske lastnosti:

Nosilec:

Polietilen nizke gostote:

MFI (190 °C, 2.16 kg) (ISO 1133): 20 g / 10 min

Gostota (ISO 1183): 0,92 g / cm³

Temperatura mehčičča (ISO 306): 81⁰ C

Masterbatch:

BARVNI ODTENEK: BELI - 901

GOSTOTA (ISO 1183): 1,85 – 2,05 g/cm³

NASIPNA TEŽA (ISO 3953): 1,05 – 1,25 g/cm³

VSEBNOST PIGMENTA: 70 ± 1 %

Kontaktne osebe:

Tihomir Djuričič – prodaja

T: 03/ 427 62 22

M: 041/ 988 482

e-mail: tihomir.djuricic@cinkarna.si

Janko Korat - tehnične informacije

T: 03/ 837 09 06

e-mail: janko.korat@cinkarna.si

Marta Munda – tehnične informacije

T: 03/837 09 08

e-mail: marta.munda@cinkarna.si

Skladiščenje: 24 mesecev, v suhih prostorih pri sobni temperaturi