



CINKARNA

Tehnične informacije

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 62 92
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si

CC MASTER PE 90370 PA

Fizikalno kemijske lastnosti:

Nosilec:

Polietilen nizke gostote:

MFI (190 °C, 2.16 kg) (ISO 1133):	20 g / 10 min
Gostota (ISO 1183):	0,92 g / cm ³
Temperatura mehčišča (ISO 306):	81 ⁰ C

Masterbatch:

BARVNI ODTENEK:	BELI - 901
GOSTOTA (ISO 1183):	1,95 – 2,15 g/cm ³
NASIPNA TEŽA (ISO 3953):	1,10 – 1,30 g/cm ³
VSEBNOST PIGMENTA:	70 ± 1 %
VSEBNOST POLNILA:	DA

Vsebuje *PROCESSING AID* (izboljša disperzijo, poveča tečenje polimera ter kapaciteto in vpliva na samo čiščenje ekstruderja).

Kontaktne osebe:

Tihomir Djuričič – prodaja

T: 03/ 427 62 22

M: 041/ 988 482

e-mail: tihomir.djuricic@cinkarna.si

Janko Korat - tehnične informacije

T: 03/ 837 09 06

e-mail: janko.korat@cinkarna.si

Marta Munda – tehnične informacije

T: 03/837 09 08

e-mail: marta.munda@cinkarna.si

Skladiščenje: 24 mesecev, v suhih prostorih pri sobni temperaturi



CINKARNA

Tehnične informacije

Metalurško kemična industrija Celje, d.d.
Kidričeva 26
SI-3001 Celje
Slovenija

t 00386 (0)3 427 60 00
f 00386 (0)3 427 62 92
e info@cinkarna.si
w www.cinkarna.si