



## TITANOV DIOKSID RC 8

### Tip

RC 8 je mleti rutilni pigment, nemikroniziran, proizveden po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom, vendar površinsko neobdelan.

### Uporaba

- barve za označevanje cest
- talne obloge
- umetni kamni
- plastika (PE)
- elektrode

### Tehnični podatki (v prahu)

<b>Vsebnost TiO<sub>2</sub></b>	min 97,5 %	ISO 591-1
<b>Poraba olja</b>	max 20 g/100 g	ISO 787-5
<b>Vlaga (ob polnjenju)</b>	max 0,5 %	ISO 787-2
<b>pH</b>	6,5 – 9,5	ISO 787-9
<b>Sejalni ostanek (µm40)</b>	max 0,1 %	ISO 787-7
<b>CIE Lab (v prahu)</b>		
<b>L* min</b>	min 97,0	ISO 7724-2,1
<b>b* max</b>	max 2,5	ISO 7724-2,1

### Embaliranje

- 25 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 40 vreč na paleti, prekrito s termokrčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.