



## Tehnične informacije

# CINKOVA MEHKA PLOČEVINA

### Opis

Titancinkova pločevina je izdelana iz čistega cinka, valjana po tračnem, reverzirnem postopku v Cinkarni Celje. Pločevina je zaščitena proti atmosferskim vplivom.

### Uporaba

Cinkova mehka pločevina je namenjena predvsem za notranje obloge zabojev, pri katerih je zahtevana popolna neprepustnost atmosferskih vplivov.

### Tehnični podatki

Čistost uporabljenega cinka	99,995 %
Količina legiranega bakra	max 0,02 %
Količina legiranega titana	max 0,02 %
Količina legiranega aluminija	max 0,01 %

Meja elastičnosti	min. 70 – 110 N/mm <sup>2</sup>
Natezna trdnost	min. 110 – 150 N/mm <sup>2</sup>
Raztezek	min. 40 %
Trdota HV	min 30

Toleranca debeline	± 0,03 mm
Toleranca širine	± 2/-0 mm

### Embaliranje

- plošče 2000 x 1000mm oz. po naročilu
- svitki a 50 – 1500 kg
- širina pločevine od 100 – 1100mm
- plastificiran ovojni papir
- lesena paleta