



## TITANOV DIOKSID RC 8

### Tip

RC 8 je mleti rutilni pigment, nemikroniziran, proizveden po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom, vendar površinsko neobdelan.

### Uporaba

- barve za označevanje cest
- talne obloge
- umetni kamni
- plastika (PE)
- elektrode

### Tehnični podatki (v prahu)

|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Vsebnost TiO<sub>2</sub></b> | min 97,5 %     | ISO 591-1      |
| <b>Poraba olja</b>              | max 20 g/100 g | ISO 787-5      |
| <b>Vlaga (ob polnjenju)</b>     | max 0,5 %      | ISO 787-2      |
| <b>pH</b>                       | 6,5 – 9,5      | ISO 787-9      |
| <b>Sejalni ostanek (µm40)</b>   | max 0,1 %      | ISO 787-7      |
| <b>CIE Lab (v prahu)</b>        |                |                |
| <b>L* min</b>                   | min 97,0       | Interna metoda |
| <b>b* max</b>                   | max 2,5        | Interna metoda |

### Embaliranje

- 20 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 40 vreč na paleti, prekrito s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.