

Technische Daten

ZINK STÄBE

Beschreibung

In Cinkarna werden auch Zink Stäbe hergestellt
Als Rohstoff dient Zn 99,995 % nach DIN EN ISO 1179

Verwendung

Zink Stäbe werden für Verzinkung mit Galvanisierung verwendet.

Technische Daten

Zn (%)	min 99.995
Pb (%)	max 0.003
Cd (%)	max 0.003
Fe (%)	max 0.002
Sn (%)	max 0.001
Cu (%)	max 0.001
Al (%)	max 0.001
Unreinheiten sum max	max 0.005

Dicke (mm)	16 (± 1)
Länge (mm)	500 (± 10)
Breite (mm)	16 (± 1)

Dicke (mm)	22 (± 5)
Länge (mm)	1380 (± 20)
Breite (mm)	22 (± 5)

Verpackung

Fass a 500kg, Holzkisten a 1000kg, 2000kg