



Technische Daten

ZINK TD4

Beschreibung

In Cinkarna wird auch Schrottzink überarbeitet. Daraus wird Zink TD4 produziert

Verwendung

Für Legierungen mit niedrigeren reinheits- Forderungen

Technische Daten

| Chemische Zusammensetzung: | |
|----------------------------|-----------|
| Zn (%) | Min 98 |
| Pb (%) | Max 0,50 |
| Cd (%) | Max 0,010 |
| Fe (%) | Max 0,80 |
| Cu (%) | Max 0,50 |
| Al (%) | Max 0,20 |
| Ti (%) | Max 0,20 |

Verpackung

Paletten a 1000 kg.