



TITANOV DIOKSID RC 82

Tip

RC 82 je mikroniziran rutilni pigment, proizveden po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom ter površinsko obdelan z aluminijevimi in silicijevimi spojinami.

Uporaba

- disperzijske barve
- industrijski in dekorativni laki
- osnovni premazi
- barve za tapete
- fasadne barve z umetnimi smolami
- barve za označevanje cest
- praškasti laki
- barvni dekor papirji
- barve za papirne premaze – karton
- PVC trdi notranji
- elektrode
- ploščice

Tehnični podatki (v prahu)

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Vsebnost TiO₂ | min 94,0 % | ISO 591-1 |
| Klasifikacija | R2 | ISO 591 |
| Poraba olja | 18 – 21 g/100 g | ISO 787-5 |
| Vlaga (ob polnjenju) | max 0,5 % | ISO 787-2 |
| pH | 7,0 – 8,0 | ISO 787-9 |
| Sejalni ostanek (µm40) | max 0,01 % | ISO 787-7 |
| CIE Lab (v prahu) | | |
| L* min | min 97,5 | Interna metoda |
| b* max | max 2,5 | Interna metoda |

Embaliranje

- 25 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 40 vreč na paleti, prekrte s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.
- Prevoz s cisternami do 23 t po predhodnem dogovoru.