



## TITANOV DIOKSID RC 84

### Tip

RC 84 je mikroniziran rutilni pigment, proizveden po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom ter površinsko obdelan z aluminijevimi in silicijevimi spojinami. V primerjavi z RC 82 daje boljše rezultate pri vremenski in svetlobni obstojnosti tudi pri višjih PVK.

### Uporaba

- disperzijske barve (zunanje, notranje)
- barve za tapete
- osnovni premazi
- ometi in fasade
- fasadne barve
- fasadne barve z umetnimi smolami
- silikatne barve in ometi
- silikonske barve
- mase za izravnavo
- kiti in tesnila
- barve za papirne premaze – karton
- barve za označevanje cest
- beli beton
- elektrode

### Tehnični podatki (v prahu)

<b>Vsebnost TiO<sub>2</sub></b>	min 88,0 %	ISO 591-1
<b>Klasifikacija</b>	R3	ISO 591
<b>Poraba olja</b>	23 – 26 g/100 g	ISO 787-5
<b>Vlaga (ob polnjenju)</b>	max 1,0 %	ISO 787-2
<b>pH</b>	7,0 – 8,5	ISO 787-9
<b>Sejalni ostanek (µm<sub>40</sub>)</b>	max 0,01 %	ISO 787-7
<b>CIELab prah</b>		
<b>L* min</b>	min 98,0	Interna metoda
<b>b* max</b>	max 2,2	Interna metoda

### Embaliranje

- 25 kg večslojne papirnate vreče, lahko vodotopne, 40 vreč na paleti, prekrte s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.
- Prevoz s cisternami do 23 t po predhodnem dogovoru.