

## Technische Daten

# ZINKWÜRFELANODEN

### Beschreibung

In Cinkarna werden auch Zinkwürfelanoden hergestellt  
Als Rohstoff dient Zn 99,995 % nach DIN EN ISO 1179

### Verwendung

Zink Anoden werden für Verzinkung mit Galvanisierung verwendet.

### Technische Daten

Zn (%)	min 99.995
Pb (%)	max 0.003
Cd (%)	max 0.003
Fe (%)	max 0.002
Sn (%)	max 0.001
Cu (%)	max 0.001
Al (%)	max 0.001
Unreinheiten sum max	max 0.005

Dicke (mm)	13 (± 1)
Länge (mm)	max 25
Breite (mm)	13 (± 1)

Dicke (mm)	22 (± 5)
Länge (mm)	max 25
Breite (mm)	13 (± 5)

### Verpackung

Kartonschachtel a 25kg, Palette a 1000kg; Big bags 1000kg