

## Tehnične informacije

# TITANOV DIOKSID

## RC 819

### Tip

RC 819 je mikroniziran rutilni pigment, proizведен po sulfatnem postopku v CINKARNI CELJE. Pigment je mrežno stabiliziran z aluminijevim oksidom ter površinsko obdelan z aluminijevimi spojinami. Posebna organska obdelava zagotavlja dobre hidrofobne lastnosti. Pigment se lepo dispergira in se ne praši pri predelavi.

### Uporaba

- masterbatchi
- PVC, notranji
- plastika za notranjo uporabo

### Tehnični podatki (v prahu)

Vsebnost TiO <sub>2</sub>	min 96,0 %	ISO 591-1*
Klasifikacija	R2	ISO 591
Poraba olja	max 16 g/100 g	ISO 787-5
Izguba mase pri 105 °C**	max 0,5 %	ISO 787-2
CIELab prah		
L*	min 97,5	Interna metoda
b*	max 2,5	Interna metoda

\* - XRF določitev kontrolirana z ISO 591-1

\*\* - pri pakiranju

### Embaliranje

- 25 kg večslojne papirnate vreče, 40 vreč na paleti, prekrite s krčljivo folijo, ki je primerna za reciklažo.
- Velike vreče do 1000 kg.
- Prevoz s cisternami do 23 t po predhodnem dogovoru.